

## ColorRx® TPE-OM50A0RXTP

Thermoplastic Elastomer

LTL Color Compounders, Inc.

### Описание материалов:

A biocompatible, transparent, 50 Shore A Thermoplastic Elastomer with good heat resistance for healthcare applications. Offers overmold adhesion to PP.

Главная Информация			
Характеристики	Биосовместимый Хорошая адгезия Высокая термостойкость		
Используется	Медицинские/медицинские приложения Инжекционный метод литья		
Рейтинг агентства	ISO 10993 USP класс VI		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.890	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	13	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	0.80 to 1.2	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	50		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	5.17	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	700	%	ASTM D412
Комплект сжатия (23°C, 22 hr)	20	%	ASTM D395B

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

