

Nypol® PA A3 G25 HS UV RH HF PRTA011 NR435 MSP

25% стекловолокно

Polyamide 66

Petropol Industry and Trade of Polymers LTDA

Описание материалов:

Polyamide 6.6 in black color reinforced with 25% of fiberglass, fast flow, heat stabilized, hydrolysis resistant and UV. Good set of thermal properties, electrical and mechanical. Ideal pair injection molding.

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 25% наполнитель по весу			
Добавка	Стабилизатор тепла Устойчивость к гидролизу UV Stabilizer			
Характеристики	Хорошие электрические свойства Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Стабилизация тепла Высокий поток Устойчивость к гидролизу			
Внешний вид	Черный			
Метод обработки	Литье под давлением			
Идентификатор смолы (ISO 1043)	> PA 6,6 GF25 <			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.31 to 1.33	--	g/cm ³	ASTM D792
Содержание золы	23 to 27	--	%	ASTM D2584
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	8290	6000	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	182	118	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	3.2	6.0	%	ASTM D638
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	10	12	J/m	ASTM D256
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	254	--	°C	ASTM D648
Температура плавления	250 to 265	--	°C	ASTM D2117

Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Метод испытания
Огнестойкость	НВ	--	UL 94
Инъекция	Сухой	Единица измерения	
Температура сушки	90.0		°C
Время сушки	3.0		hr
Рекомендуемая максимальная влажность	0.20		%
Температура обработки (расплава)	280 to 305		°C
Температура формы	70.0 to 120		°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

