

Jampilen HP552R

Polypropylene Homopolymer

Jam Polypropylene Company

Описание материалов:

Jampilen HP552R is a high melt flow homopolymer for the production of CF, BCF and fine denier staple fibers at medium to high spinning speeds and exhibits excellent anti-gasfading properties. Jampilen HP552R is suitable for nonwoven fabrics for diapers, medical-sanitary applications and wipes. Another typical application is high tenacity continuous filament for straps for backpacks, sport bags, bulk bags and safety belts. Continuous filament with medium tenacity is used for upholstery and sportswear. Jampilen HP552R is also suited for the production of bulked continuous filament for carpets. Jampilen HP552R is suitable for food contact.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Устойчив к выцветанию газа Хорошая технологичность Высокий поток Гомополимер		
Используется	Нити Нетканые материалы Санитарные продукты Спортивные товары Штапельные волокна Обвязка Текстильные изделия		
Метод обработки	Экструзия волокна (спиннинг)		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	25	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	100		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	32.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	13	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1500	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	30	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	94.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	152	°C	ASTM D1525 ¹
Ускоренное старение печи (150°C)	150	hr	ASTM D3012

NOTE

1. Loading 1 (10 N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat