

Manner Flexible PVC V964

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: 90°C Battery Insulation Compound designed to meet UL Subject 2726. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

Главная Информация			
Используется	Применение проводов и кабелей Изоляционный материал		
Рейтинг агентства	UL предметный 2726		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.36 - 1.40	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	87 - 93		ASTM D2240
Shaw A, 15 seconds	82 - 88		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant ¹	8.96	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ²	15.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³ (Break)	380	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	
Изменение прочности на растяжение в воздухе ⁴ (121°C, 168 hr)	3.0	%	
Изменение максимального удлинения в воздухе ⁵ (121°C, 168 hr)	-1.0	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-40.0	°C	ASTM D746

NOTE	
1.	Unaged Dumbbells: .075 inch
2.	Unaged Dumbbells: .075 inch
3.	Unaged Dumbbells: .075 inch
4.	Air Retention: .075 inch, Oven Aged
5.	Air Retention: .075 inch, Oven Aged

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

