

OTECH ALLOY OW225XF - Cord Insulation

Thermoplastic

OTECH Corporation

Описание материалов:

FLEXIBLE CORD INSULATION COMPOUNDS

Applications

THIN WALL 125°C INSULATION

Главная Информация		
Используется	Применение проводов и кабелей Изоляционный материал	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.25	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (10 sec)	90	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	18.1	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	200	%
Тепловой	Номинальное значение	
Холодный шок (-20°C)	Pass	
Ограниченный индекс кислорода	29	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

