

ELASTOSIL® M 4630 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-2

Mold Making, Construction

Mold Making, Composites

Mold Making, Automotive & Transportation

Mold Making, Plastics and Rubber Processing

Mold Making, Mold Making

Главная Информация

Используется	Изготовление пресс-форм Прототипирование
--------------	---

Uncured Properties

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Цвет	White		
Плотность	1.13	g/cm ³	ISO 2781
Вязкость	10	Pa·s	ISO 3219
Время отверждения	12	hr	
Срок службы горшка	90	min	

Cured Properties

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Твердость по суше (Shore A)	28		ISO 868
Прочность на растяжение	6.50	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	700	%	ISO 37
Tear Strength	> 30.0	kN/m	ASTM D624B
Linear Shrinkage	< 0.10	%	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

