

## AURUM® JGN3030

Стекловолокно

Thermoplastic Polyimide

Mitsui Chemicals, Inc.

### Описание материалов:

Features  
Glass Fiber Reinforced  
High Modulus  
Excellent Electrical Properties (Electrical Insulation)

Главная Информация			
UL YellowCard	E52579-242962		
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал		
Характеристики	Изоляция Хорошая электрическая производительность		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.56	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка			Internal method
Flow	0.16	%	Internal method
Transverse flow	0.78	%	Internal method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	165	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	3.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	9500	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	241	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод Impact	120	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	245	°C	ASTM D648
Линейный коэффициент теплового расширения			ASTM D696
Flow	1.7E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Lateral	5.3E-5	cm/cm/°C	ASTM D696

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

