

## Daelim Po1y® XP3200N

Metallocene Linear Low Density Polyethylene

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

### Описание материалов:

Daelim Po1y®XP3200N is a metallocene linear low density polyethylene product. It is available in Europe or Asia Pacific. Daelim Po1y®XP3200N application areas include bags/linings, movies, agriculture, food contact applications and coating applications.

Features include:

Antiblock software

high gloss

processing aids

Antioxidants

Good stiffness

Главная Информация			
Добавка	<p>Вспомогательные средства для обработки</p> <p>Антикачающий агент</p> <p>Устойчивость к окислению</p>		
Характеристики	<p>Жесткий, хороший</p> <p>Подсветка</p> <p>Устойчивость к царапинам</p> <p>Устойчивость к окислению</p> <p>Высокое разрешение</p> <p>Хорошая прочность</p>		
Используется	<p>Пленка</p> <p>Ламинат</p> <p>Сельскохозяйственное применение</p> <p>Тяжелая упаковочная сумка</p>		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.921	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.2	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Broken, 30 µm, blown film	59.8	MPa	ASTM D882
TD: Broken, 30 µm, blown film	48.1	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882

MD: Broken, 30 µm, blown film	550	%	ASTM D882
TD: Broken, 30 µm, blown film	590	%	ASTM D882
Ударное падение Dart (30 µm, Blown Film)	150	g	ASTM D1709A
<b>Эластомеры</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Tear Strength			ASTM D1004
Lateral flow: 0.0300mm	127	kN/m	ASTM D1004
Traffic: 0.0300mm	125	kN/m	ASTM D1004
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Викат Температура размягчения	107	°C	ASTM D1525
Пиковая температура плавления	115	°C	ASTM D3418
<b>Оптический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Блеск (45°, 30.0 µm, Blown Film)	89		ASTM D2457
Haze (30.0 µm, Blown Film)	18	%	ASTM D1003
<b>Экструзия</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Температура расплава	150 - 200	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

