

Lucalen A 2910 M

Ethylene Acrylic Acid Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Lucalen A2910M is a natural adhesive low density polyethelene copolymer with a high thermal stability. Due to the acrylic acid/acrylate copolymer (E/A) content this grade offers excellent adhesion to polar materials (i.e. epoxy resin, steel, aluminium, etc.). It is design to be used by our customer in 2-layer anti corrosion coating as well as in wire & cable compounds. The material is available in pellet form.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер		
	Хорошая термостойкость к старению		
	Хорошая теплостойкая производительность старения		
	Хорошая адгезия		
	Теплостойкость, высокая		
	Термическая стабильность, хорошая		
Используется	Защитное покрытие		
	Краска для трубопровода		
	Нанесение покрытия		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.927	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	> 0.50	g/cm ³	ASTM D1895
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	7.0	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	38		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	90.0	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield, 23°C)	6.00	MPa	ISO 527-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	72.0	°C	ISO 306/A50
Температура плавления	96.0	°C	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комномер AA	4.0	%	DIN 51451
Comonomer BA	7.0	%	DIN 51451

Unless specifically indicated, the grade mentioned is not suitable for applications in the pharmaceutical/medical sector. Not suitable for food contact.

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	140 - 180	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

