

Dorlyl PVC GFE 63M

Polyvinyl Chloride

DORLYL S.N.C.

Описание материалов:

GFE 63M is a very high impact, frosted aspect compound for blow molding of medium capacity bottles (up to 0,5 l), according to their characteristics. Other grades are available for higher capacities.

Главная Информация	
Характеристики	Ультра высокая ударпрочность Соответствие пищевого контакта
Используется	Косметическая упаковка Упаковка Применение выдувного формования Бутылка
Рейтинг агентства	Европейский пищевой контакт, не Номинальный
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный Морозно-белый Фиолетовый
Формы	Порошок Частицы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Удельный вес	1.33	g/cm ³	ASTM D792
--------------	------	-------------------	-----------

Видимая плотность	0.77	g/cm ³	ISO 60
-------------------	------	-------------------	--------

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-----------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость дюрометра (Shore D)	74		ISO 868
-------------------------------	----	--	---------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------	----------------------	-------------------	-----------------

Tensile Stress (Break)	39.0	MPa	ISO 527-2
------------------------	------	-----	-----------

Растяжимое напряжение (Break)	210	%	ISO 527-2
-------------------------------	-----	---	-----------

Флекторный модуль (23°C)	2000	MPa	ISO 178
--------------------------	------	-----	---------

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-------------	----------------------	-------------------	-----------------

Зубчатый изод Impact (23°C)	20	kJ/m ²	ISO 180
-----------------------------	----	-------------------	---------

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Викат Температура размягчения	76.0	°C	ISO 306/B
-------------------------------	------	----	-----------

Дополнительная информация

Stabilization: TinVolatile Matter, ISO 1269: <0.2

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

