

## Starex LX-0915G

Acrylonitrile Butadiene Styrene

LOTTE ADVANCED MATERIALS CO., LTD.

### Описание материалов:

Starex LX-0915G is an acrylonitrile butadiene styrene (ABS) product. It is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Typical application areas are: electrical appliances. The main characteristics are: flame retardant/rated flame.

Главная Информация			
UL YellowCard	E115797-101400165		
Характеристики	Универсальный		
Используется	Электроприборы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес (Natural)	1.15	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	17	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Формовочная усадка			
Flow: 3.20mm	0.10	%	ASTM D955
Transverse flow: 3.20mm	0.10	%	ASTM D955
Lateral flow: 3.20mm	0.10	%	ISO 2577
Traffic: 3.20mm	0.10	%	ISO 2577
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла			
Class r	112		ASTM D785
R scale	112		ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			
-- <sup>1</sup>	5620	MPa	ASTM D638
--	6000	MPa	ISO 527-2/5
Прочность на растяжение			
Yield <sup>2</sup>	65.7	MPa	ASTM D638
Yield	79.0	MPa	ISO 527-2/5
Fracture <sup>3</sup>	73.5	MPa	ASTM D638
Fracture	718	MPa	ISO 527-2/5
Удлинение при растяжении			
Fracture <sup>4</sup>	30	%	ASTM D638
Fracture	3.0	%	ISO 527-2/5
Флекторный модуль			
-- <sup>5</sup>	4710	MPa	ASTM D790

-- <sup>6</sup>	4810	MPa	ISO 178
Flexural Strength			
-- <sup>7</sup>	93.2	MPa	ASTM D790
-- <sup>8</sup>	103	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность <sup>9</sup> (23°C)	7.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Зубчатый изод Impact			
23°C, 3.18 mm	54	J/m	ASTM D256
23°C, 6.35 mm	54	J/m	ASTM D256
23°C <sup>10</sup>	6.5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
0.45 MPa, unannealed, 6.40mm	100	°C	ASTM D648
0.45 MPa, unannealed, 4.00mm	100	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, unannealed, 6.40mm	97.0	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed, 4.00mm	97.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	101	°C	ISO 306/B50
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (1.5 to 3.0mm)	HB	UL 94	

#### NOTE

1.	5.0 mm/min
2.	5.0 mm/min
3.	5.0 mm/min
4.	5.0 mm/min
5.	2.8 mm/min
6.	2.0 mm/min
7.	2.8 mm/min
8.	2.0 mm/min
9.	Thickness: 4mm
10.	Thickness: 4mm

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

