

PRIMALENE WPP05PET

Polyethylene Terephthalate

Southern Polymer, Inc.

Описание материалов:

Polyethylene Terephthalate (PET)

Applications:

Packaging

Fibers

Features:

Glass-like clarity

FDA 21 CFR 177.1630

| Главная Информация | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Приемлемый пищевой контакт Высокая четкость | | |
| Используется | Волокна Упаковка | | |
| Рейтинг агентства | Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1630 | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Видимая плотность | 0.90 | g/cm ³ | ASTM D1895 |
| Поглощение воды (Equilibrium) | < 0.20 | % | ASTM D570 |
| Ацетальдегид ¹ | < 2.0 | ppm | |
| Цвет b | -3.50 to 0.500 | | |
| Color L | 83.0 to 87.0 | | |
| Внутренняя вязкость | 0.79 to 0.83 | | |
| Черные пятна | None | | |
| Вес гранул ² | 0.240 to 0.440 | | |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Пиковая температура плавления | > 240 | °C | |
| NOTE | | | |
| 1. | measured on chip | | |
| 2. | gm/20 chips | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

