

LUBEMID A26 CM30 NATURAL

30% полезных ископаемых

Polyamide 66

LUBEN PLAST srl

Описание материалов:

Compound based on PA66 natural first choice. With mineral fillers 30%.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный, 30% наполнитель по весу		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.33 to 1.37	g/cm ³	ISO 1183/A
Поглощение воды (23°C, 24 hr, 3.20 mm)	0.75	%	ISO 62
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	2.0 to 5.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	45 to 55	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Зубчатый изод Impact			
23°C, 3.20 mm	35 to 45	J/m	ASTM D256A
23°C ¹	75 to 85	kJ/m ²	ASTM D256
23°C	2.0 to 5.0	kJ/m ²	ISO 180/A
23°C ²	3.5 to 4.5	kJ/m ²	ASTM D256
Незубчатый изод ударная прочность (23°C)	45 to 55	kJ/m ²	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
0.45 MPa, Unannealed, 3.20 mm	225 to 235	°C	ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	230 to 240	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed, 3.20 mm	75.0 to 85.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения			
--	240 to 250	°C	ISO 306/A120
--	230 to 240	°C	ISO 306/B120
Температура плавления	250 to 265	°C	Internal Method
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость	V-2		UL 94
Индекс воспламеняемости провода свечения (2.00 mm)	850	°C	IEC 60695-2-12
NOTE			
1.	Notch E		

2.

Notch A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

