

## Axiall PVC 8247

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

8247 is a rigid extrusion PVC compound for interior applications where transparency is critical. The 8247 compound is characterized by excellent physical properties and easy processing and also contains UV inhibitor to retard deterioration. 8247 is widely used for clear profiles such as furniture trim, shower doors and protected jalousie windows. It is available in a neutral pale green tint and is easily colored by concentrates. Twin-screw machines may be used to convert 8247.

Главная Информация			
Характеристики	Жесткий, высокий		
Используется	Мебель		
Внешний вид	Прозрачный зеленый		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.30 - 1.34	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
PVC Cell Classification	14443333		ASTM D4216
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	112		ASTM D785
Твердость дюрометра (Shore D, 10 sec)	76 - 82		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2620	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	44.8	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2620	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	81.4	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	640	J/m	ASTM D256
Прочность на растяжение	187	kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D1822
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	72.0	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	V-0	UL 94	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

