

ADDINYL A2 M20 V10

10% стекловолокно; 20% минеральное

Polyamide 66

ADDIPLAST

Описание материалов:

ADDINYL A2 M20 V10 is a Polyamide 66 (Nylon 66) material filled with 10% glass fiber and 20% mineral. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, or Latin America.

Important attributes of ADDINYL A2 M20 V10 are:

Good Dimensional Stability

Rigid

Warp Resistant

Typical application of ADDINYL A2 M20 V10: Automotive

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 10% наполнитель по весу Минеральный, 20% наполнитель по весу			
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Высокая жесткость Низкий уровень защиты			
Используется	Автомобильные Приложения Детали интерьера автомобиля			
Формы	Гранулы			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.36	--	g/cm ³	ISO 1183/A
Твердость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	86	80		ISO 868
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	120	75.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	4.5	6.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	7800	3700	MPa	ISO 178
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	4.0	5.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength	35	45	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Зубчатый изод ударная прочность	4.5	5.0	kJ/m ²	ISO 180/1A

Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	240	--	°C	ISO 75-2/Af
Температура плавления (DSC)	260	--	°C	ISO 3146
CLTE-Поток	8.0E-5	--	cm/cm/°C	ASTM E831
Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+15	1.0E+12	ohms-cm	IEC 60093
Comparative Tracking Index (Solution A)	600	--	V	IEC 60112

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat