

Axiall PVC 4100-53

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

4100-53 is a flexible automotive insulation PVC compound formulated for thin wall, 100°C insulating applications per ISO 6722. The compound is optimized for superior flexibility and ease of installation and routing in 0.5 mm to 6.0 mm ISO conductor sized cables.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость		
Используется	Изоляционный материал Применение в автомобильной области		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.35 - 1.39	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 10 sec)	50 - 56		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	22.8	MPa	ASTM D638
100% strain	17.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	290	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-23.0	°C	ASTM D746
Температура плавления	188	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat