

Generic Epoxy - Glass\Mineral

Стекланный минерал

Ероху; Eroxide

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Epoxy - Glass\Mineral
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекло \ минеральное		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.84 to 2.02	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.25 to 0.50	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль (23°C)	13700 to 16700	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие (23°C)	193 to 237	MPa	ASTM D695
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	16 to 27	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	135 to 282	°C	ASTM D648
Теплопроводность (23°C)	0.65 to 0.71	W/m/K	ASTM C177
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность (23°C)	13 to 15	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная (23°C)	3.89 to 4.80		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (23°C)	0.010 to 0.014		ASTM D150

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

