

Nanguang TPU S-98AX

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Fujian Nanguang Light Industry Co., Ltd.

Описание материалов:

Nanguang TPU S-98AX is a Thermoplastic Polyurethane Elastomer product. It can be processed by injection molding and is available in Asia Pacific.

Главная Информация			
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.19 to 1.23	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	96 to 100		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Потеря истирания	55.0	mg	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	12.3	MPa	
300% Strain	39.2	MPa	
Прочность на растяжение	49.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	400	%	ASTM D412
Tear Strength (Split)	140	kN/m	ASTM D470
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	100	°C	
Время сушки	3.0 to 5.0	hr	
Температура обработки (расплава)	190 to 210	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

