

## SynPlast™ 901P-N

Di (Nonyl, Decyl, Undecyl) Phthalate

PolyOne Corporation

### Описание материалов:

Linear phthalate ester

Главная Информация			
Используется	Автомобильные Приложения Детали интерьера автомобиля Кабельный кожух Пленка Лист Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Каландрирование Уплотнение Пластик		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес <sup>1</sup>	0.953 to 0.959	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052
Кислотный номер-Максимум	0.10	mg KOH/g	ASTM D1045
Внешний вид	Clear, clean		ASTM D2090
Цвет <sup>2</sup>	25		ASTM D1209
Содержание эфира-Минимальный	99	%	ASTM D3465
Молекулярный вес <sup>3</sup>	450		
Давление пара (200 °C)	0.00203	MPa	
Вязкость-Кинематографический			ASTM D445
25°C	50.0	cSt	
40°C	25.0	cSt	
100°C	4.60	cSt	
Содержание воды-Максимум	1000	ppm	ASTM D1533
Налейте точку	-21	°C	
Показатель преломления (25 °C)	1.4820		
NOTE			
1.	25/25°C		
2.	Pt-Co Scale, Maximum		

3. Theoretical

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

