

## Axiall PVC 8808

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

105°C flexible polyvinyl chloride compound formulated for UL94 V2 in all colors. The compound is formulated for sunlight resistance.

| Главная Информация  |  |                   |                 |
|---|--|-------------------|-----------------|
| UL YellowCard   | E209180-531821                                     |                   |                 |
| Характеристики  | Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению |                   |                 |
| Формы   | Частицы  |                   |                 |
| Физический  | Номинальное значение                               | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес  | 1.34 - 1.38  | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Твердость   | Номинальное значение                               | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра <sup>1</sup> (Shore A)  | 77 - 83  |                   | ASTM D2240      |
| Механические  | Номинальное значение                               | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение   |  |                   | ASTM D638       |
| --  | 12.4   | MPa               | ASTM D638       |
| 100% strain   | 5.52   | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break)  | 330  | %                 | ASTM D638       |
| Воспламеняемость  | Номинальное значение                               | Единица измерения | Метод испытания |
| Огнестойкость (ALL)   | V-2  |                   | UL 94           |
| Индекс кислорода  | 28   | %                 | ASTM D2863      |
| Дополнительная информация   |  |                   |                 |
| The value listed as Limiting Oxygen Index, ASTM D2863, was tested in accordance with ASTM D638. |  |                   |                 |
| Экструзия   | Номинальное значение                               | Единица измерения |                 |
| Температура расплава  | 179  | °C                |                 |
| NOTE  |  |                   |                 |
| 1.  | Delayed  |                   |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

