

## Baoding 67I95

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd

### Описание материалов:

Processing: Injection molding

Properties: Shorter molding time, Good flexibility, Good hand feeling, Excellent Physical performance.

Application: Electronics coating, Key, Wire plug, Shoe, Hand Grip, Pedometer, Watch band, Air bag, Water balls, Electronics cover, Auto part, Dustproof cover, Garment accessories, Animal tag, Sealing gasket, Machine part, Composite modified, Roller, Sports equipment part etc.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Нанесение покрытия		
	Потребительские приложения		
	Электрическое/электронное применение		
	Обувь		
	Прокладки		
	Ролики		
	Спортивные товары		
	Применение проводов и кабелей		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.19 to 1.23	g/cm <sup>3</sup>	JIS K7311
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	93 to 97		JIS K7311
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			JIS K7311
100% Strain	12.7	MPa	
300% Strain	29.4	MPa	
Прочность на растяжение	39.2	MPa	JIS K7311
Удлинение при растяжении (Break)	450	%	JIS K7311
Tear Strength	150	kN/m	JIS K7311
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	100	°C	
Время сушки	3.0 to 5.0	hr	
Температура обработки (расплава)	180 to 220	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

