

ELASTOSIL® E 91

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-1

Textile Coating, Technical Textiles

Главная Информация			
Используется	Тканевые покрытия		
	Нетканые покрытия		
	Текстильные изделия		
	Нетканые покрытия		

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Clear/Transparent		
Плотность			
--	1.01	g/cm ³	DIN 53217
--	1.02	g/cm ³	ISO 1183
Вязкость	85	Pa·s	DIN EN ISO 2555
Время отверждения	12	hr	
Skin Forming Time ¹ (23°C)	17.0	min	

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	20		DIN 53505
Прочность на растяжение	1.00	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	300	%	DIN 53504

NOTE	
1.	50% R.H

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat