

Xuchuan 1007N/B-5301

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd

Описание материалов:

Xuchuan 1007N/B-5301 is a Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether) (TPU-Polyether) product. It is available in Asia Pacific. Typical application: Consumer Goods. Primary characteristic: good weather resistance.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде Устойчивость к гидролизу	
Используется	Обувь Шины	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	0.400 to 0.650	g/cm ³
Плотность		
A-1007N : 40°C	1.010 to 1.020	g/cm ³
B-5301 : 40°C	1.080 to 1.200	g/cm ³
Вязкость		
A-1007N : 40°C	400 to 800	mPa·s
B-5301 : 40°C	300 to 600	mPa·s
Акрон истирание	0.0500 to 0.100	cm ³ /1.61 km
Время крема	8.0 to 10.0	sec
Время окончания подъема	1.0 to 1.2	min
Поролоновая плотность свободного подъема	200 to 320	kg/m ³
Удерживание прочности гидролиза (70 °C) ¹	> 90	%
Температура предварительного нагрева		
Part A	50 to 60	°C
Part B	60 to 70	°C
Время предварительного нагрева		
Part A	2.0 to 4.0	hr
Part B	10.0 to 15.0	hr
Processing Temperature		
Part A	30 to 35	°C
Part B	35 to 40	°C

Resilience	30 to 40	%
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore A)	50 to 80	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение (Break)	3.00 to 5.00	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	290 to 360	%
Tear Strength	10.0 to 20.0	kN/m
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 91 to 93	
Время демолд	5.0 to 7.0	min
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура формы	35.0 to 45.0	°C
NOTE		
1.	168 hr, 95% RH	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

