

## Exelene® PS 6200

General Purpose Polystyrene

Montachem International, Inc.

### Описание материалов:

Applications:

Foam Disposables, Insulation Foam Board, OPS Disposables

Characteristics:

The Exelene resin GPPS 6200 meets the requirements of section 177.1640, paragraph C, from chapter 21 denominated "Olefin Polymers" from the Code of Federal Regulations of the FDA, to be utilized with direct food contact.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Одноразовые</p> <p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Общее назначение</p>		
Используется	<p>Одноразовая посуда для напитков</p> <p>Пенопластовая изоляционная доска</p> <p>Приложения для обслуживания пищевых продуктов</p> <p>Общее назначение</p> <p>Неспецифические пищевые приложения</p>		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1640		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.00	g/cm <sup>3</sup>	
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.6	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	0.40 to 0.70	%	ASTM D955
Поглощение воды (Saturation)	< 0.10	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	52.4	MPa	ASTM D638
Flexural Strength	97.9	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	107	°C	ASTM D1525
Heat Deflection Temperature - Annealed	100	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

