

Petlon R-Prime M3-G30-00-BK

30% стекловолокно

Polybutylene Terephthalate + PET

Petlon Polymers Ltd

Описание материалов:

100% Recycled PBT/PET, 30% Glass Reinforced, Black Compound.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Стекловолокно, 30% наполнитель по весу | | |
| Переработанное содержание | Да, 100% | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.58 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Формовочная усадка | 0.40 to 0.80 | % | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Break) | 80.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Break) | 2.5 | % | ISO 527-2 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность | 5.0 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |
| Charpy Unnotched Impact Strength | 25 | kJ/m ² | ISO 179/1eU |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура сушки | 110 to 120 | °C | |
| Время сушки | 4.0 to 6.0 | hr | |
| Температура обработки (расплава) | 260 to 285 | °C | |
| Температура формы | 60.0 to 110 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

