

RTP 800 MS 5

Acetal (POM) Copolymer

RTP Company

Описание материалов:

Molybdenum Disulfide

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Добавка | Смазка дисульфида молибдена (5%) | | |
| Характеристики | Смазка | | |
| Соответствие RoHS | Свяжитесь с производителем | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.46 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Формовочная усадка-Поток (3.20 mm) | 2.5 - 3.0 | % | ASTM D955 |
| Moisture Content | 0.15 | % | |
| Primary Additive | 5.0 | % | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 2900 | MPa | ASTM D638 |
| Прочность на растяжение | 61.4 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Yield) | 7.0 - 12 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 2620 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 89.6 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (3.20 mm) | 64 | J/m | ASTM D256 |
| Незубчатый изод Impact (3.20 mm) | 1100 | J/m | ASTM D4812 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed) | 121 | °C | ASTM D648 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Метод испытания | |
| Огнестойкость (1.50 mm, ** Values per RTP Company testing.) | НВ | UL 94 | |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура сушки | 121 | °C | |
| Время сушки | 2.0 | hr | |
| Dew Point | -31.7 | °C | |
| Температура обработки (расплава) | 182 - 218 | °C | |
| Температура формы | 79.4 - 107 | °C | |
| Давление впрыска | 68.9 - 103 | MPa | |

Инструкции по впрыску

Desiccant Type Dryer Required.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

