

BCC Resins BC 7062R

Алюминий

Ероху; Epoxide

BCC Products Inc.

Описание материалов:

BC 7062 are aluminum filled, low viscosity epoxy mass casting resins. These room temperature cure systems allow the user choice thicknesses of 1/8 inch to a maximum of 6 inches without foaming or yielding excessive shrinkage. Casting thicknesses may be increased by incorporating aluminum needles, puffs or granules. BC 7062, when properly cured, provides nearly perfect reproduction, resulting in a dimensionally stable, hard, tough surface. For use in constructing duplicate models, prototypes, patterns, facing dies, etc.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Алюминий		
Характеристики	Хорошая стабильность размеров		
	Хорошая прочность		
	Высокая твердость		
	Низкая вязкость		
Используется	Моделирующий материал		
	Формы/штампы/инструменты		
	Прототипирование		
Внешний вид	Серебристый		
Формы	Жидкость		
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 1.0, Mix Ratio by Volume: 1.0		
Resin	Mix Ratio by Weight: 12, Mix Ratio by Volume: 6.5		
Срок службы горшка ¹ (24°C)	50 to 60	min	
Терморегулирующая вязкость ² (24°C)	5400	cP	ASTM D2393
Время демолд	720 to 1100	min	
Время доставки			
	24°C	120	hr
	66°C	3.0 to 4.0	hr
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Casting Thickness	0.125 to 0.750		
NOTE			
1.	2 lb mass		
2.	Brookfield		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

