

ELASTOSIL® R 510/60

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Instrumentation & Control Cables, Cable Industry

Extrudates, Technical, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация	
Характеристики	Общее назначение
Используется	Уплотнение
	Применение проводов и кабелей
Метод обработки	Экструзия
	Экструзионный профиль
	Провод и кабель экструзии

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Translucent		
Плотность	1.14	g/cm ³	ISO 1183
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	61		DIN 53505
Прочность на растяжение	10.7	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	430	%	DIN 53504
Tear Strength	24.0	kN/m	ASTM D624B
Электрическая прочность	20	kV/mm	DIN IEC 243
Сопrotивление громкости	1.0E+15	ohms-cm	DIN IEC 93
Коэффициент рассеивания (50 Hz)	5.0E-3		DIN VDE 0303

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

