

## Manner Flexible PVC C8070 FR

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

### Описание материалов:

80°C Clear General Purpose for Injection Molding compound for appliance harness compounds or Profile Extrusion Compound. UL recognized component (Yellow Card). VTM-2 Compound.

| Главная Информация |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| UL YellowCard      | E107449-100190562                            |
| Характеристики     | Общее назначение                             |
| Используется       | Компоненты прибора<br>Профили                |
| Внешний вид        | Прозрачный/прозрачный                        |
| Метод обработки    | Литье под давлением<br>Экструзионный профиль |

| Физический   | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 1.17 to 1.21         | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |

| Твердость                             | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec) | 70                   |                   | ASTM D2240      |

| Механические                     | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Прочность на растяжение          | 17.9                 | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break) | 350                  | %                 | ASTM D638       |

| Воспламеняемость | Номинальное значение | Метод испытания |
|------------------|----------------------|-----------------|
| Огнестойкость    | НВ                   | UL 94           |

| Инъекция                         | Номинальное значение | Единица измерения |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|
| Температура обработки (расплава) | 171 to 182           | °C                |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat