

## Romiloy® 3020/07

Acrylonitrile Styrene Acrylate + Nylon

ROMIRA GmbH

### Описание материалов:

Romiloy® 3020/07 is an Acrylonitrile Styrene Acrylate + Nylon (ASA+Nylon) material. It is available in Europe for injection molding.

Important attributes of Romiloy® 3020/07 are:

Flame Rated

Impact Resistant

UV Stabilized

Главная Информация				
Добавка	UV Stabilizer			
Характеристики	Высокая ударопрочность			
Метод обработки	Литье под давлением			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.06	--	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (260°C/3.8 kg)	15	--	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка (23°C)	0.60 to 0.90	--	%	ISO 294-4
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	1.0	--	%	ISO 62
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	1700	1200	МПа	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Yield, 23°C)	37.0	34.0	МПа	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	> 100	> 200	%	ISO 527-2/50
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность				ISO 179/1eA
-30°C	11	--	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	77	--	kJ/m <sup>2</sup>	
Charpy Unnotched Impact Strength				ISO 179/1eU
-30°C	No Break	--		
23°C	No Break	--		
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	105	--	°C	ISO 306/B50
Воспламеняемость	Сухой	Состояние		Метод испытания
Огнестойкость	HB	--		UL 94

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

