

Sylvin 5134-75FR Natural

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 5134-75FR Natural Is A Vinyl Compound Formulated For Wire Insulating Applications Such As Speaker Wire, Booster Cable, SPT. This Compound Can Be Color Matched To A Variety Of Colors.

Главная Информация			
Используется	Кабельный кожух Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Доступные цвета Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.22	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	75		ASTM D2240
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура непрерывного использования	80.0	°C	
Температура плавления	163 to 174	°C	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	25	%	ASTM D2863

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

