

YUPLENE® BX3920

Polypropylene Impact Copolymer

SK Global Chemical

Описание материалов:

YUPLENE® BX3920 is a Polypropylene Impact Copolymer (PP Impact Copolymer) product. It can be processed by injection molding and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of YUPLENE® BX3920 include appliances, automotive, electrical/electronic applications and industrial applications.

Characteristics include:

Copolymer

Good Stiffness

Heat Resistant

High Flow

Impact Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая ударопрочность Хорошая жесткость Высокий поток Высокая термостойкость Сополимер удара		
Используется	Приборы Автомобильные Приложения Электрическое/электронное применение Промышленное применение		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	100	g/10 min	ASTM D1238
Spiral Flow	> 80.0	cm	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	105		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	32.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	< 100	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1860	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-20°C	29	J/m	
23°C	59	J/m	

Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ускоренное старение печи-В воздухе (150°C)	15.0	day	ASTM D3012
Heat Deflection Temperature	135	°C	ASTM D648
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	155	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

