

Greenflex® HN 70

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Versalis S.p.A.

Описание материалов:

Greenflex HN 70 is an ethylene vinyl acetate copolymer (EVA) for compounding.

Greenflex HN 70 is a medium fluidity grade with high tack.

Main Application

Greenflex HN 70 is recommended as base component for hot melt adhesives used in packaging, bookbinding and woodworking.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Приемлемый пищевой контакт Хорошая адгезия Высокая прочность Средний поток		
Используется	Клеи Уплотнение		
Рейтинг агентства	ЕС пищевой контакт, неуказанный рейтинг		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Уплотнение		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.952	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	6.0	g/10 min	ISO 1133
Содержание винилацетата	28.0	wt%	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше			ISO 868
Shore A, Injection Molded	75		
Shore D, Injection Molded	31		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, Injection Molded)	2.70	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break, Injection Molded)	> 400	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (Injection Molded)	15.0	MPa	ISO 178
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -80.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	45.0	°C	ISO 306/A

Температура плавления	73.0	°C	Internal Method
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	140 to 190	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

