

# ELASTOSIL® LR 3011/50 FR A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

## Описание материалов:

Silicone Rubber, LSR

Molded Parts, Automotive, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Connectors, Automotive & Transportation

Molded Seals, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация	
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильная крышка под капот Прокладки Уплотнения
Метод обработки	Литье под давлением Литье под давлением (LIM)

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Grey		
Вязкость	1000	Pa·s	DIN 53019

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	50		DIN 53505
Прочность на растяжение	8.90	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	470	%	DIN 53504
Комплект сжатия	17	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	28.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	60	%	DIN 53512
Электрическая прочность	31	kV/mm	DIN IEC 243
Сопrotивление громкости	2.7E+15	ohms-cm	DIN IEC 93

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

