

## PrimaFlex® SAN 2500-G

Styrene Acrylonitrile

Plastic Solutions, Inc.

### Описание материалов:

Description: SAN 2500-G is a soft-flow grade of transparent granular SAN. It has been designed for use in compounding applications.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Общее назначение</p> <p>Хорошая технологичность</p> <p>Высокий поток</p>		
Используется	<p>Уплотнение</p> <p>Общее назначение</p> <p>Маточная смесь</p>		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 181,32 (a)(3)(ii)		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Уплотнение		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.07	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/3.8 kg)	25	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	0.30 to 0.40	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	4710	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	58.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль	3760	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	91.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	1.5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	40.6	°C	ISO 306/B120

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

