

LG PVC PB900

Polyvinyl Chloride Homopolymer

LG Chem Ltd.

Описание материалов:

PB900, homopolymer made by micro-suspension seeded polymerization, is PVC resin with pseudo plastic flow property. PB900 can be used for wall paper made by knife coating/rotary screen coating.

Главная Информация			
Характеристики	Гомополимер		
Формы	Паста		
Метод обработки	Покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.30 to 0.40	g/cm³	ASTM D1895
K-Value	64.0		DIN 53726
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость брукфилда ¹	3.50 to 8.50	Pa⋅s	ASTM D1824
Вязкость Портера ²	> 1200.00	g/10 min	ASTM D3030
Степень полимеризации (30°C)	850 to 950		JIS K6720-2
Испарители-1 час (110°C)	< 0.70	%	ASTM D3030
NOTE			
1.	6 rpm, DOP 60 phr		
2.	4 bar, DOP 60 phr		

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

