

## Generic PAEK - Glass Fiber

Стекловолокно

Polyaryletherketone

Generic

### Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PAEK - Glass Fiber  
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.37 - 1.65	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.099 - 0.20	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	6210 - 15100	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	1.8 - 3.2	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	5520 - 14800	MPa	ASTM D790
Электрический	Номинальное значение	Метод испытания	
Диэлектрическая постоянная (23°C)	3.48 - 3.74	ASTM D150	
Коэффициент рассеивания (23°C)	0.0 - 5.1E-3	ASTM D150	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	149 - 150	°C	
Время сушки	3.0 - 4.0	hr	
Задняя температура	360 - 366	°C	
Средняя температура	371	°C	
Передняя температура	377 - 382	°C	
Температура формы	183 - 184	°C	
Инструкции по впрыску			

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PAEK - Glass Fiber  
This information is provided for comparative purposes only.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

