

ALFATER XL® D40I 4FC0000

Thermoplastic Vulcanizate

ALBIS PLASTIC GmbH

Описание материалов:

ALFATER XL® D40I 4FC0000 is a Thermoplastic Vulcanizate (TPV) product. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of ALFATER XL® D40I 4FC0000 include food contact applications, handles, hose/tubing and sealing applications.

Characteristics include:

REACH Compliant

RoHS Compliant

UV Stabilized

Главная Информация			
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Щелочестойкие		
	Устойчивость к озону		
Используется	Ручки		
	Неспецифические пищевые приложения		
	Уплотнения		
	Трубка		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.930	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	40		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	9.70	MPa	ISO 527-2
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	15.6	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	550	%	ISO 37
Tear Strength	75	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия (100°C, 22 hr)	70	%	ISO 815
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Service Temperature	-40 to 125	°C	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки-Осушитель сушилка	70.0 to 80.0	°C	
Время сушки-Осушитель сушилка	2.0 to 4.0	hr	

Температура обработки (расплава)	195 to 215	°C
Температура формы	10.0 to 70.0	°C
Скорость впрыска	Fast	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

