

## SEQUEL® 1493-UV NH533

Polypropylene

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Sequel 1493-UV NH533 thermoplastic polyolefin material is typically used for large exterior automotive applications requiring a balance of stiffness and impact resistance, as well as excellent processability.

| Главная Информация                                 |  |                   |
|--|--|-------------------|
| Характеристики                                     | Жесткий, хороший<br>Хорошая ударопрочность<br>Обрабатываемость, хорошая  |                   |
| Используется                                       | Забор для автомобильных дорожных ограждений<br>Применение в автомобильной области<br>Автомобильные внешние части |                   |
| Метод обработки                                    | Литье под давлением  |                   |
| Физический   | Номинальное значение   | Единица измерения |
| Плотность (23°C)                                   | 0.950  | g/cm <sup>3</sup> |
| Массовый расход расплава (MFR)<br>(230°C/2.16 kg)  | 26   | g/10 min          |
| Механические                                       | Номинальное значение   | Единица измерения |
| Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield, 23°C) | 19.0   | MPa               |
| Флекторный модуль <sup>2</sup> (23°C)              | 1350   | MPa               |
| NOTE   |  |                   |
| 1.   | 50 mm/min  |                   |
| 2.   | 2.0 mm/min   |                   |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

