

Starflam PA12 Z31E (EXP)

Polyamide 12

Eurostar Engineering Plastics

Описание материалов:

PA12 Z31E is an Unfilled Halogen Free Flame Retardant Polyamide 12, Extrusion Resin (developmental)

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Без галогенов		
	Огнестойкий		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.05	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка (3.00 mm)	1.0 - 1.8	%	Internal method
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	5.0	kJ/m ²	ISO 180/1A
Незубчатый изод ударная прочность (23°C)	45	kJ/m ²	ISO 180/1U
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс воспламеняемости провода свечения (1.6 mm)	960	°C	IEC 60695-2-12
Индекс кислорода	32	%	ISO 4589-2
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80	°C	
Время сушки	4.0	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.20	%	
Задняя температура	200 - 220	°C	
Средняя температура	200 - 220	°C	
Передняя температура	200 - 220	°C	
Температура обработки (расплава)	200 - 220	°C	
Температура формы	50 - 90	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

