

## Syncure™ GR150

Crosslinked Polyethylene

PolyOne Corporation

### Описание материалов:

Graft Resin component for PolyOne's Syncure™ system, which is a two-step, silane-grafted, moisture-crosslinkable polyethylene system. Graft Resins have approximate shelf life of 6 months from the date of production. Please consult PolyOne for its use past 6 months.

### Главная Информация

Используется Применение проводов и кабелей

Формы Частицы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.923	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Видимая плотность <sup>1</sup>	0.50	g/cm <sup>3</sup>	Internal method
Массовый расход расплава (MFR) <sup>2</sup> (190°C/2.16 kg)	0.39	g/10 min	ASTM D1238
Содержание геля <sup>3</sup>	75	%	ASTM D2765
Деформация <sup>4</sup> (131°C)	3.6	%	UL 1581
Тепловое удлинение ползучести <sup>5</sup>	35	%	

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения <sup>6</sup>	11.0	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение <sup>7</sup> (Break)	16.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>8</sup> (Break)	600	%	ASTM D638

### Дополнительная информация

00,000,000,000000000095 phr S1060A / 5 phr S1000B000000;009000000000600.00000 1/8"000.

### NOTE

1.	Geon® 1169
2.	Procedure A
3.	Cross-linked PE, Method B (Non-Arbitration Test)
4.	500g,1 hour
5.	SYV-40
6.	Type 4, 510mm/min
7.	Type 4, 510mm/min
8.	Type 4, 510mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

