

Niuk 20GP17

17% стекловолокно

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Shanghai Niuk New Plastic Technology Co., Ltd.

Описание материалов:

Niuk 20GP17 is an Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) material filled with 17% glass fiber. It is available in Asia Pacific.

Important attributes of Niuk 20GP17 are:

Flame Rated

Good Processability

Heat Resistant

High Strength

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 17% наполнитель по весу		
Характеристики	Хорошая технологичность		
	Высокая термостойкость		
	Высокая прочность		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.15	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)	25	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка ¹			ISO 2577
Across Flow : 3.20 mm	0.20 to 0.30	%	
Flow : 3.20 mm	0.20 to 0.30	%	
Содержание золы	17	%	ISO 3451
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	60.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break)	2.0	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль ²	5000	MPa	ISO 178
Флекторный стресс ³	100	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	6.0	kJ/m ²	ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	20	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	90.0	°C	ISO 75-2/A
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (1.60 mm)	HB	UL 94	
NOTE			

1.	150x100x3.2 mm
2.	2.0 mm/min
3.	2.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

