

Ravago Compounds HM-307M (Comp)

Linear Low Density Polyethylene

Ravago Manufacturing Americas, LLC

Описание материалов:

Key Features:

Excellent moldability

Formulation optimized to aid filled deep and narrow sections

Excellent long term outdoor weatherability, (UV8)

Balance of toughness and rigidity

Excellent low temperature impact

Excellent environmental stress crack resistance, ESCR

Compounded for uniform additive dispersion

Natural as well as standard, custom or special effect colors available

Stock colors may be available. See Stock color bulletin

Excellent opacity

UL component recognition listing (E141240)

Also available in powder form as HMP-307M

Главная Информация			
Характеристики	<p>Хорошая плавность</p> <p>Хорошая прочность</p> <p>Хорошая устойчивость к погоде</p> <p>Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)</p> <p>Высокая жесткость</p> <p>Ударопрочность при низкой температуре</p>		
Номер файла UL	E141240		
Внешний вид	<p>Доступные цвета</p> <p>Натуральный цвет</p>		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Прессформа сжатия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.930	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	6.8	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (100% Igepal, Compression Molded, F50)	1000	hr	ASTM D1693B
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, Compression Molded)	15.9	MPa	ASTM D638

Удлинение при растяжении (Break, Compression Molded)	700	%	ASTM D638
Флекторный модуль-Касательная (Compression Molded)	517	MPa	ASTM D790
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость		UL 94	
1.52 mm	HB		
3.05 mm	HB		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

