

MTEGRITY™ LLDPE LL204HH

Linear Low Density Polyethylene

M. Holland Company

Описание материалов:

MTEGRITY™LLDPE LL204HH is a linear low density polyethylene product. It is available in North America. MTEGRITY™The application fields of LLDPE LL204HH include movies and additives/masterbatches.

Features include:

Antiblock software

Butene Comonomer

slide

Stable

Главная Информация			
Добавка	Высокая гладкость Высокая устойчивость к царапинам Стабилизатор обработки		
Характеристики	Бутене комномер Высокая гладкость Высокая устойчивость к царапинам		
Используется	Пленка Смешивание		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.918	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения	0.20		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	179	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	193	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	9.65	MPa	ASTM D882
TD: Yield	8.96	MPa	ASTM D882
MD: Fracture	29.3	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	24.1	MPa	ASTM D882

Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	700	%	ASTM D882
TD: Fracture	750	%	ASTM D882
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	35		ASTM D2457
Haze	20	%	ASTM D1003

Дополнительная информация

Coef. of Friction, ASTM D1894: < 0.2 Tear Strength, ASTM D1922, MD: 90 g/mil Tear Strength, ASTM D1922, TD: 250 g/mil Dart Drop Impact, ASTM D1709/A: 75 g/mil

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

