

REPOL® SS35N

Polypropylene Homopolymer

Reliance Industries Limited

Описание материалов:

Repol SS35N is recommended for Raffia Tapes used in making woven fabrics for sacking, carpet backing & industrial packaging applications. Repol SS35N combines good processability on water bath and chill-roll with excellent mechanical properties.

Главная Информация	
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая технологичность
Используется	Ковровая подложка Ткани Промышленное применение Мононити Упаковка Лента
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520 10909 10910

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ASTM D1238
---	-----	----------	------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------	----------------------	-------------------	-----------------

Прочность на растяжение ¹ (Yield, Injection Molded)	35.0	MPa	ASTM D638
--	------	-----	-----------

Удлинение при растяжении ² (Yield, Injection Molded)	12	%	ASTM D638
---	----	---	-----------

Флекторный модуль-1% Secant (Injection Molded)	1400	MPa	ASTM D790A
--	------	-----	------------

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-------------	----------------------	-------------------	-----------------

Зубчатый изод Impact (23°C, Injection Molded)	45	J/m	ASTM D256
---	----	-----	-----------

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	105	°C	ASTM D648
--	-----	----	-----------

NOTE

1.	Type I, 50 mm/min
----	-------------------

2.

Type I, 50 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

