

## NuSil CV-2640

Углеродное волокно

Silicone

NuSil Technology

### Описание материалов:

Controlled Volatility (CV) Silicone Materials

Silicone's ability to remain elastic at low temperatures and resistant to breakdown at high temperatures offer excellent utility in extraterrestrial environments where materials are repeatedly exposed to extreme temperatures. NuSil's Controlled Volatility (CV) and Ultra Low Outgassing TM (SCV) silicone products are used by leading space programs to provide the much-needed resilient protection they require against contamination and material degradation.

Benefits of Silicone Materials for Space

Broad Operating Temperature

Compensation for CTE Mismatch

Protection Against Atomic Oxygen

Optically Clear Formulations

Flight Legacy

Comments: 2.5 ohm-cm, Primed Lap Shear 250 psi (1.7 MPa), Carbon Fiber Filled

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Углеродное волокно
Характеристики	Электропроводящий Низкий до без засорения
Используется	Аэрокосмическое применение Электрическое/электронное применение
Рейтинг агентства	ASTM E 595 НАСА SP-R-0022A

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
CLTE-Поток	5.8E-4	cm/cm/°C

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 10	
Part B	Mix Ratio by Weight: 1.0	

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Cure System	Platinum	

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет	Black	
Плотность	1.19	g/cm <sup>3</sup>
Время отверждения (150°C)	0.50	hr

Срок службы горшка	120	min
--------------------	-----	-----

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
------------------	----------------------	-------------------

Твердость по суше (Shore A)	75	
-----------------------------	----	--

Lap Shear Strength <sup>1</sup>	1.72	МПа
---------------------------------	------	-----

Прочность на растяжение	3.28	МПа
-------------------------	------	-----

Удлинение при разрыве	90	%
-----------------------	----	---

#### NOTE

1. Primed with CF1-135

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

