

TCA® 850A

28% стекловолокно

Thermoset Polyester

Continental Structural Plastics

Описание материалов:

The original TCA® formulation, 850A is a standard density Class A SMC, gray in color, and designed for automotive body panels. 850A utilizes all of the paint pop resistance, surface smoothness, and robustness of TCA.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 28% наполнитель по весу		
Характеристики	Хорошая химическая стойкость		
	Хорошее сопротивление трещине		
	Хорошая стабильность размеров		
	Хорошая поверхность		
	Высокая термостойкость		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Автомобильные внешние части		
Внешний вид	Серый		
Формы	Смс-лист формовочный состав		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.92	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка	0.090	%	
Поглощение воды (24 hr)	< 0.80	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	9500	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	74.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	9300	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	172	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод удара (площадь)	90.0	kJ/m ²	ASTM D256
Незубчатый изод удар (площадь)	88.0	kJ/m ²	ASTM D256

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

