

Sylvin 5134-70 CLEAR RED 6153

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 5134-70 Clear Red 6153 Is A Vinyl Compound Formulated For Wire Insulating Applications Such As Speaker Wire, Booster Cable, SPT. This Compound Can Be Color Matched To A Variety Of Colors.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая окраска		
Используется	Применение проводов и кабелей Изоляционный материал		
Типы проводов	SPT		
Внешний вид	Красный		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.18	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	70		ASTM D2240
Shaw A, 10 seconds	70		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	14.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	420	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	80.0	°C	ASTM D794
Температура плавления	160 - 171	°C	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	21	%	ASTM D2863

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

