

Generic PPS - Mineral

Минеральный

Polyphenylene Sulfide

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PPS - Mineral
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный наполнитель		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формовочная усадка			
Flow: 23°C	0.020 - 0.31	%	ASTM D955
23°C	0.30 - 1.1	%	ISO 294-4
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль (23°C)	11200 - 19400	МПа	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	191 - 271	°C	ASTM D648
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	124 - 150	°C	
Время сушки	3.0 - 4.1	hr	
Температура обработки (расплава)	170 - 335	°C	
Температура формы	125 - 156	°C	
Инструкции по впрыску			

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PPS - Mineral
This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

