

## BJB Polyurethane TC-300 A/B

Polyurethane

BJB Enterprises, Inc.

### Описание материалов:

The TC-300 A/B polyurethane foam system is a series of rigid, closed cell foams available in a variety of densities. The TC-300 can be easily mixed by hand in small batches using a rapid, vigorous mixing action or by using a Jiffy Mixer® in a drill to provide a high-shear mix in small to large quantities. For low to high production, these foam systems can also be machine dispensed using BJB's Centerpointe Meter-Mix equipment. Cured parts can be sanded, stapled, painted or stained within a short time after demolding.

Главная Информация			
Характеристики	Болезненный		
Используется	Пена		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Янтарь Коричневый		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Обработка пены		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
Part A	1.227	g/cm <sup>3</sup>	
Part B	1.067	g/cm <sup>3</sup>	
К (износ) фактор (25 °C)	0.200		ASTM C177
Передача водяного пара	0.800	perm/in	
Время крема	30.0 to 40.0	sec	
Время демолд	30.0 to 45.0	min	
Gel Time	2.0 to 4.0	min	
Tack Free Time	3.0 to 4.0	min	
Вязкость брукфилда			
Part A : 25°C	250	mPa·s	
Part B : 25°C	900 to 1200	mPa·s	
Содержание закрытых ячеек	98	%	ASTM D2856
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	1.86	MPa	ASTM D638
Flexural Strength	3.17	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	2.28	MPa	ASTM D695
Прочность сдвига	1.17	MPa	ASTM C273
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			

---

Mix Ratio by Volume: 87

Part A

Mix Ratio by Weight: 100

---

Mix Ratio by Weight: 100

Part B

Mix Ratio by Volume: 100

---

Срок годности

26

wk

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat